



RESISTA AK-RT Gefälledämmung

1. Beschreibung

Die RESISTA AK-RT Dämmung von Firestone für Gefälledächer (DAA dh, ds) besteht aus einem geschlossenzelligen Polyisocyanurat-Schaumstoffkern (PIR) mit beidseitiger gasdiffusionsgeschlossener Alu-Kraft-Kaschierung.

RESISTA AK-RT/V (Kehlplatte) und RESISTA AK-RT/R (Gratplatte) bestehen aus 2 vorgeschrittenen Dreiecken, um eine Kehl- oder Gratplatte zu bilden.

2. Eigenschaften

Eigenschaften	Norm EN 13165	Prüfverfahren	Einheit	Wert
deklariertes Wärmeleitfähigkeitskoeffizient	λ_D	EN 12667	W/mK	0,023
Bemessungswert λ_B		DIN 4108-4	W/mK	0,024
Druckfestigkeit	CS(10\Y)150	EN 826	kPa	≥ 150
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	TR80	EN 1607	kPa	≥ 80
Brandverhalten	Euroklasse	EN 13501-1	-	E
Lieferprogramm				
Dicke	30/55; 55/80; 80/105 mm (2% Gefälle, auch als vorgeschrittene Kehl- und Gratplatte verfügbar)			
Abmessungen	1200 x 1200 mm			
Ausführung	Gefälleplatten mit glatter Kante			
Vorschriften-Konformität				
<ul style="list-style-type: none">CE-zertifiziert gem. EN 13165:2012 + A2:2016Ozonabbaupotenzial (ODP): 0		<ul style="list-style-type: none">niedriges TreibhauspotenzialChlorfrei, Formaldehydfrei		

3. Verpackung/Lagerung/Lagerfähigkeit

Verpackung: Paket. Eine Schrumpffolienverpackung sorgt für Schutz an allen 6 Seiten des Pakets.

Lagerung: Kühl und trocken. Lagern Sie die Platten in ungeöffneter Originalverpackung in trockener Umgebung ohne Risiko mechanischer Beschädigung oder chemischer Verunreinigung. Die Pakete müssen so gelagert werden, dass sie nicht mit stehendem Wasser in Kontakt kommen um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden.

Lagerfähigkeit: Unbegrenzt.

4. Vorsichtsmaßnahmen

Normalentflammbar. RESISTA AK-RT ist ein nichttragendes Material, welches nicht für konstruktive Zwecke genutzt werden darf. Die fertige Dachkonstruktion sollte bei übermäßiger Dachbegehung durch lastverteilende Platten geschützt werden. Halten Sie die Dämmung zu jeder Zeit trocken. Verlegen Sie die Platten nicht auf nassen, feuchten oder unebenem Untergrund. Weitere Informationen sind in der Verlegerichtlinie oder den Sicherheitshinweisen verfügbar.